



ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА СО ВКУСОМ  
ИНВЕСТИРУЙТЕ В КАЧЕСТВО!

# TRAVERTINE MASTER

Смесь сухая строительная, декоративная цементная на основе натурального травертина

## ОПИСАНИЕ

**Travertine Master** – натуральная облицовочная смесь на основе травертиновой крошки с добавлением минерального вяжущего компонента. Материал не тускнеет с течением времени, не боится ультрафиолетового излучения. Водоотталкивающие свойства позволяют ему без расслоения выдерживать самые сильные морозы. Он прочен и эластичен, не боится вибрации и температурных деформаций, связанных с нанесением на разнородные основания.



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для наружных и внутренних работ при отделке фасадов и внутри помещений для декорирования стен в местах общественного назначения, промышленных предприятий.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначена для нанесения в два слоя на поверхности наружных и внутренних стен зданий и сооружений.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Температура основания и помещения не должна быть ниже +5°C. Основание стены должно быть сухим, очищенным от грязи, пыли и отслоений.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

В содержимое ведра залить небольшое количество (4-5 литров) чистой, холодной воды и перемешать строительным миксером до получения однородной, не содержащей комков пастовидной массы. Выдержать 2 минуты и снова перемешать. Не рекомендуется добавлять воду или же сухую смесь во время непосредственного нанесения растворной смеси.

## НАНЕСЕНИЕ

Приготовленную готовую смесь в течении 10 – 15 минут после замешивания равномерно нанести на поверхность при помощи шпателя слоем в 1,0-1,5 мм. Дать просохнуть первому слою 10 – 12 часов при температуре не ниже + 10 °С. Расчертить поверхность в форме блоков и нанести на равномерно прочерченные линии малярную ленту. Нанести второй слой при помощи



ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА СО ВКУСОМ  
ИНВЕСТИРУЙТЕ В КАЧЕСТВО!

компрессорного распылителя слоем в 1,0 – 1,5 мм. Разровнять поверхность мягким нажимом шпателя горизонтальными движениями, затем удалить малярную ленту. Дать второму слою штукатурки просохнуть в течении 24 часов при температуре не ниже + 10 °С. Во время нанесения и в процессе всего периода эксплуатации такое покрытие не выделяет вредных испарений и не создает радиоактивный фон. После высыхания рекомендуется шлифовать поверхность и покрыть гидрофобной пропиткой.

## УПАКОВКА

Travertine Master поставляется в 20 кг. ведрах.

## РАСХОД МАТЕРИАЛА

При двухслойном покрытии, расход штукатурки на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 2,0 – 3,0 мм., составляет около 2 – 2,5 кг.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В приготовленный раствор не добавлять никаких инородных материалов (известь, гипс, глина, и др.)

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом помещении. Срок хранения в неповрежденной упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

**Материал выпускается как в сухом, так и в жидком виде СТ РК 1168 – 2006**

ЕАС	
Наименование	Travertine Master
Тип изделия	Декоративная штукатурка
Изготовитель	ECO Facade Group
Страна изготовления	Республика Казахстан

